

بررسی تاثیر مواد افزودنی ضد انعقاد و مقدار SiC بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان دارای سیستم نصب نوسانی در سیستم $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$

جمیله عظیمی^۱، داود عظیمی^۱، سasan اطرج^۲، زیارتی نعمتی^۳

^۱کارشناسی ارشد، شرکت فراتسوز یزد، شهرک صنعتی، یزد

^۲کارشناسی، دانشگاه آزاد، یزد

^۳استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد

^۴دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۸۸/۲/۲۰، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۸۸/۸/۲۵، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۱/۱۲/۱

چکیده: در این کار تحقیقاتی تاثیر نوع و مقدار مواد افزودنی ضد انعقاد مناسب و همچنین مقدار SiC بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان در سیستم $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$ با نصب نوسانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از توزیع دائمی تأثیر مطابق فرمول آندریازان با مقدار q برابر با 0.28 استفاده شده و اثر افزودنی‌های ضد انعقادی همانند تری پلی فسفات سدیم، پلی اکریلات سدیم و پلی کربوکسیلات اثر بر خواص جریان یابی، خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین ریزاساختار این نوع دیرگدازهای ریختنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که نوع و میزان مواد افزودنی ضد انعقاد تاثیر زیادی بر روی خواص این نوع دیرگدازهای ریختنی دارد. با استفاده از افزودنی‌های ضد انعقاد مناسب (پلی کربوکسیلات اثر با مقدار 0.06%) می‌توان به ترکیب دیرگداز ریختنی $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$ با سیستم نصب نوسانی و با خواص مناسب فیزیکی و مکانیکی دست یافت. افزایش مقدار SiC نیز باعث کاهش میزان جریان یابی، چگالی و استحکام مکانیکی این نوع بدنه‌ها می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: دیرگداز ریختنی، آلومنیا-کاربید سیلیسیم، کم سیمان، نصب نوسانی، افزودنی‌ها

The Effect of Deflocculants Type and SiC Content on the Properties of $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$ Low-Cement Vibration Refractory Castables

J. Azimi¹, D. Azimi¹, S. Otrouj² and Z. A. Nemati³

¹Yazd Faranasooz Co., Yazd, Iran.

²Faculty of Engineering, Shahrood University, Shahrood, Iran.

³Faculty of Materials Engineering, Sharif University, Tehran, Iran

Abstract In this research, the effect of deflocculants type and SiC content on the properties of $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$ low-cement vibration refractory castables has been studied. For this reason, particle size distribution was formulated according to Andreasen's model with $q=0.28$. Then, three deflocculating agents such as TPP, PAA and PCE have been used and their effects on the flow ability, physical and mechanical properties, and microstructure of these refractory castables have been evaluated. The results showed that type and content of deflocculants used have a great effect on the properties of these refractory castables. By use of proper deflocculant such as PCE (0.06 wt.%), $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC}$ low-cement refractory castables with suitable physical and mechanical properties can be obtained. On the other hand, increasing of SiC content can reduce flow ability, density and mechanical strength of these refractory castables.

Keyword: Refractory Castable, Alumina-Silicon carbide, Low-cement, Vibrocast, Additives.

*عهده‌دار مکاتبات

نشانی: یزد، شهرک صنعتی، شرکت فراتسوز یزد
تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۹۰۶۳، دورنگار: - پامنگار: azimija@gmail.com

۱- مقدمه

مختلف همانند تولید آهن و فولاد و کوره های عملیات حرارتی غیر مستقیم کاربرد گسترده ای دارند. همچنین کاربرد دیگر آن در دیواره و بدنه دودکش و کوره های زیاله سوز می باشد، البته از انواع دیگر آن می توان در قسمت پیش گرمکن کوره های سیمان، سلول های احیاء پاتیل های ذوب آلومنیوم و هم چنین در صنایع تولید فلزات رنگی استفاده کرد. میزان ذرات SiC تأثیر بسیار زیادی بر خواص این نوع دیر گذازهای ریختنی بهویژه خواص جریان یابی آن دارد. به دلیل ماهیت شیمیایی این ذرات و آبگریز بودنشان، با افزایش میزان این ذرات در ترکیب، میزان جریان یابی دیر گذاز ریختنی کاهش می یابد و باید از مواد افزودنی ضد انعقاد و پراکنده ساز مناسب بدین منظور استفاده نمود [۴-۱۰]. در این پژوهش با فرض ثابت بودن مواد اولیه مصرفی، تأثیر نوع و مقدار مواد افزودنی ضد انعقاد مناسب بر خواص دیر گذازهای ریختنی کم سیمان در سیستم Al_2O_3 -SiC با نصب نوسانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تأثیر چهار ماده افزودنی بنام های پلی اکریلات سدیم، پلی کربوکسیلات اتر و تری پلی فسفات سدیم بر خواص این نوع دیر گذازاها شامل میزان خودجاری بودن، چگالی، استحکام فشاری سرد و همچنین ریزاساختار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر مقدار SiC بر رفتار جریان، یابی و خواص فیزیکی و مکانیکی این نوع بدنه ها در دماهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- روش تحقیق**۲-۱- مواد اولیه و فرمولاسیون**

نوع مواد اولیه و ترکیب مورد استفاده برای دیر گذازهای ریختنی در سیستم Al_2O_3 -SiC و همچنین ویژگی مواد افزودنی مورد استفاده به ترتیب در جداول ۲ و ۱ آرائه شده است.

توسعه تکنولوژی های جدید جهت تولید فولاد در ارتباط نزدیکی با توسعه مواد دیر گذاز مناسب و دارای کیفیت بالا قرار دارد که در این راستا همواره توجه ویژه ای به مواد دیر گذاز یکپارچه بویژه دیر گذازهای ریختنی وجود داشته است. مزایای دیر گذازهای یکپارچه باعث افزایش تعابیل به مصرف این گروه از مواد و جایگزینی تدریجی آنها بجای دیر گذازهای شکل دار شده است [۱-۴]. دیر گذازهای ریختنی کم سیمان در سیستم Al_2O_3 -SiC به دلیل حضور SiC خواص و کاربردهای ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. SiC ویژگی های منحصر بفرد زیادی دارد مثل هدایت حرارتی بالا، انساط حرارتی پایین و فعالیت کم با سرباره که در مواد اولیه اکسیدی معمول پیدا نمی شود. بنابراین SiC بعنوان ماده اولیه اصلی در ساخت دیر گذازهای در معرض شرایط شدید واکنش با سرباره و پوسته ای شدن، به مدت چندین سال استفاده شده است. اهمیت SiC در دیر گذازهای یکپارچه در قرن گذشته که در آن جرم کوبیدنی و نسوزهای پلاستیک تولیدات اصلی بودند تا زمان حال که در آن جرم های کم سیمان تولیدات اصلی هستند، تغییر نکرده است. به طور کلی دیر گذازهای ریختنی حاوی SiC از مقاومت سایشی بالایی نسبت به دیر گذازهای کم سیمان آلومنیایی برخوردار می باشند. همچنین این دیر گذازاها در برابر حملات شیمیایی مقاومت بالایی داشته که این عامل خود باعث افزایش مقاومت سایشی می شود. SiC بیندرت توسط سرباره فولاد تر می شود و در مقایسه با اکسیدها به دلیل واکنش کمتر با سرباره مقاومت بیشتری به خوردگی در برابر سرباره نشان می دهد. برای مثال آلومنیا کاربرد زیادی در ساخت دیر گذازاها دارد اما به آسانی با سرباره واکنش می دهد زیرا توسط سرباره تر می شود.

دیر گذازهای ریختنی کم سیمان در سیستم Al_2O_3 -SiC به دلیل دارا بودن خواص مناسب و برتر نسبت به دیر گذازهای دیگر به عنوان لایه های دیر گذاز در صنایع

جدول ۱. مواد اولیه و ترکیب مورد استفاده [۱۰]

مواد اولیه مصرفی و شرکت سازنده	Wt %
Tabular alumina	Alufin
SiC	China origin
Reactive alumina	Alcoa chemicals, CTC 20
Calcium aluminate cement	Lafarge, Secar 71
	60
	20
	10
	5

جدول ۲. خواص و ویژگی‌های افزودنی‌های مورد مصرف

شرکت سازنده	نوع افزودنی	علامت اختصاری	نام افزودنی
SKW	یونی	PCE	پلی کربوکسیلات اتر Castament FS20
MERC	یونی	TPP	تری پلی فسفات سدیم
Vanderbilt	یونی	PAA	پلی اکریلات سدیم Darvan 7S

خشک به مدت ۲ دقیقه انجام گرفت و سپس آب مقطر توزین شده در مدت ۳۰ ثانیه به تدریج به ترکیب اضافه گردید. پس از افزودن آب مخلوط سازی بصورت تر به مدت ۴ دقیقه انجام شد. تعیین میزان جریان یا بی ترکیب به وسیله میز جریان مطابق استاندارد ASTM C230-90 انجام شد. سپس ترکیب حاصل با انجام ویراسیون درون قالب‌های استاندارد ریخته و سطح آن با فوبیل پوشانده شد. پس از گذشت ۲۴ ساعت قالب‌ها باز و نمونه‌ها در خشکن با دمای 110°C به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شد. تخلخل و چگالی مطابق استاندارد ASTM C20 و استحکام فشاری و خمی سرد نیز مطابق استاندارد ASTM C133 اندازه‌گیری شد. سطح شکست نمونه‌های خشک شده پس از مات، پولیش و پوشش طلا، با میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) مورد بررسی ساختاری قرار گرفت.

۳-نتایج و بحث

۳-۱- تأثیر افزودنی‌ها بر خواص و ریزساختار تأثیر نوع و میزان مواد افزودنی ضد انعقاد مختلف بر میزان خود جاری بودن این نوع دیرگدازهای ریختنی در شکل ۱ نشان داده شده است. نتایج این شکل نشان دهنده

از مدل آندریازن اصلاح شده بصورت رابطه زیر برای محاسبه توزیع اندازه ذرات استفاده گردید.

$$\text{CPFT}[\text{Modified Anderson}] = \frac{(d^q - d_m^q)}{(D^q - d_m^q)} \times 100 \quad (\text{معادله ۱})$$


در معادله ۱: CPFT: درصد تجمعی ذرات کوچکتر از اندازه d . d : اندازه ذرات. d_m : اندازه کوچکترین ذرات در توزیع یا حداقل اندازه ذرات. D : اندازه بزرگترین ذرات در توزیع و q : ضریب توزیع می‌باشد. در این محاسبه حداقل اندازه ذرات $0.05\text{ }\mu\text{m}$ ، ماکریسم اندازه دانه‌ها 5 mm و ضریب توزیع برابر 0.28 در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر مواد افزودنی مقدار SiC بطور ثابت 20 wt\% درصد وزنی در نظر گرفته شد و جهت بررسی تأثیر مقدار SiC مقدار 16 wt\% و 24 wt\% درصد در نظر گرفته شد.

۴-۲- روش آماده‌سازی و بررسی خواص نمونه‌ها

پس از مخلوط‌سازی کامل مواد اولیه در مخلوط کن (Hobart)، مقدار 4 wt\% آب مقطر بطور ثابت به هر ترکیب اضافه شد و عمل مخلوط سازی تمامی نمونه‌ها در شرایط محیطی یکسان (24°C) انجام شد. مخلوط‌سازی به صورت

افزودنی پلی اکریلات سدیم نیز تا حدی در این سیستم مؤثر عمل نموده و افزودنی تری پلی فسفات کمترین تأثیر را داشته است.


تأثیر بسیار زیاد نوع و مقدار مواد افزودنی ضد انعقاد بر خواص جریان یابی این نوع دیرگذارها است. با توجه به مقایسه بین مواد افزودنی مختلف مورد مصرف، پلی کربوکسیلات اتر با مقدار بهینه 0.06 wt\% مؤثرترین افزودنی در این سیستم در جهت افزایش مقدار جریان می‌باشد.



شکل ۱. تأثیر مواد افزودنی ضد انعقاد مختلف بر میزان جریان یابی دیرگذار ریختنی

این میان افزودنی پلی کربوکسیلات اتر به دلیل دارا بودن زنجبیرهای پلیمری بلندتر، مؤثرتر عمل می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که مقادیر بهینه افزودنی TPP برابر 0.08 wt\% و Darvan 7S برابر با 0.04 wt\% درصد وزنی می‌باشد. شکل ۲ تأثیر سه نوع افزودنی ضد انعقاد مختلف با مقادیر بهینه را بر چگالی و استحکام فشاری سرد بدندهای دیرگذار ریختنی خشک شده در 110°C نشان می‌دهد.


تأثیر بیشتر افزونی PCE نسبت به دو افزودنی دیگر را می‌توان به قدرت پراکندگی بیشتر آن که ناشی از نوع و شکل مولکول آن است نسبت داد [۸]. این افزودنی با ایجاد مکانیزم الکترواستریک نقش موثرتری را ایفا می‌کند. افزودنی‌های پلی کربوکسیلات اتر و پلی اکریلات سدیم به دلیل دارا بودن زنجبیرهای پلیمری می‌توانند از طریق مکانیزم استریک علاوه بر مکانیزم الکترواستریک به پراکنده سازی بیشتر اجزاء سیستم دیرگذاز مورد بررسی کمک کنند که در



شکل ۲. تأثیر مقدار بهینه افزودنی‌های ضد انعقاد مختلف بر چگالی و استحکام فشاری سرد بدنه دیرگداز ریختنی پس از خشک شدن در دمای ۱۱۰ °C

آب محبوس بین ذرات آزاد می‌گردد و جریان یابی ترکیب افزایش می‌یابد و ترکیب با مقدار آب مصرفی کمتری می‌تواند جریان مناسب برای پر کردن قالب را بدست آورد. مصرف آب کمتر در دیرگداز ریختنی نیز منجر به بهبود خواصی همانند استحکام می‌شود. بنابراین افزودنی پلی کربوکسیلات اتر با مصرف آب کمتر باعث ایجاد بدنه‌هایی با استحکام‌های بالاتر گردیده است. در تصاویر ارایه شده در شکل ۳ ریزساختار بدنه دیرگداز ریخته شده حاوی مقادیر بهینه افزودنی‌های مختلف نشان داده شده است.

با توجه به نتایج چگالی و استحکام فشاری سرد تمونه حاوی افزودنی ضد انعقاد FS20 بیشتر از چگالی نمونه‌های حاوی افزودنی دیگر می‌باشد. اثر بیشتر افزودنی ضد انعقاد FS20 در پراکنده سازی ذرات ترکیب نسبت به دو افزودنی دیگر را می‌توان مهمنترین دلیل این افزایش در نظر گرفت. با توجه به نتایج شکل ۱ مشخص می‌شود که هرچقدر میزان جریان یابی ترکیب بیشتر باشد چگالی و استحکام بدنه ریختنی آن نیز بیشتر خواهد بود. مواد افزودنی مؤثر با افزایش بار سطحی ذرات باعث جداشدن آنها از یکدیگر و شکسته شدن آگلومره‌ها می‌گردند. به این ترتیب




شکل ۳. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی بدنه دیرگداز ریختنی حاوی مقادیر بهینه افزودنی‌های ضد انعقاد پس از خشک شده در ۱۱۰ °C

ترکیب از تجمع آنها و تشکیل آگلومراسیون تا حد زیادی جلوگیری شده است و ساختار تقریباً یکنواختی را ایجاد کرده است. این امر نتایج مربوط به تاثیر افزودنی‌ها بر چگالی و تخلخل بدنه ریخته شده را تایید می‌کند.

با توجه به تصاویر ارایه شده مشخص می‌شود که ریزساختار بدنه حاوی افزودنی FS20 از فشردگی بالاتر و تخلخل کمتری برخوردار است. همچنین در نمونه‌های حاوی افزودنی FS20 با پراکندگی مناسب ذرات ریزدانه

۳-۳- بررسی تاثیر میزان SiC بر خواص و ریزساختار


در شکل ۴ تاثیر مقادیر مختلف SiC بر میزان جریان‌یابی ترکیب نشان داده شده است.



شکل ۴. تاثیر میزان SiC بر میزان جریان‌یابی دیرگداز ریختنی مورد بررسی

را در آب از خود نشان نمی‌دهند و بنابراین با ورود آن به ترکیب از میزان جریان‌یابی ترکیب کاسته می‌شود. در شکل ۵ تاثیر میزان SiC بر چگالی و استحکام فشاری سرد بدنه‌های دیرگداز ریختنی پس از خشک شدن در 110°C ارایه شده است.

به طور کلی میزان جریان‌یابی دیرگداز ریختنی به نوع و میزان اگریگیت مصرفی نیز وابسته است با توجه به نتایج شکل ۴ با افزایش میزان SiC ترکیب میزان جریان‌یابی دیرگداز ریختنی کاهش یافته است. در این خصوص با در نظر گرفتن ماهیت شیمیایی و نوع پیوندهای شیمیایی (کووالانسی) ذرات SiC که آبگریز می‌باشند سیالیت مناسبی




شکل ۵ تأثیر میزان SiC بر چگالی و استحکام فشاری سرد نمونه‌های خشک شده در ۱۱۰ °C

برقراری اتصالات قوی ناشی از سیترینینگ قسمت‌های دیگر بدنه می‌شود در نتیجه کاهش استحکام را باعث می‌گردد. همچنین با توجه به نتایج شکل ۵ با افزایش میزان SiC مقدار استحکام فشاری سرد ترکیب کاهش یافته است. در حقیقت چون دانه‌های SiC بدون انجام واکنش درون نمونه تهیه شده باقیمانده و در حقیقت پیوند شیمیابی تشکیل نداده‌اند، بنابراین اثر منفی بر میزان استحکام داشته‌اند.

در تصاویر ارایه شده در شکل ۶ ریزساختار بدنه دیرگداز ریخته شده حاوی مقادیر مختلف SiC نشان داده شده است.

با توجه به وابستگی چگالی و تخلخل باز به عواملی مثل چگالی تئوری اجزاء، توزیع اندازه ذرات، سیالیت ترکیب دیرگداز، میزان فازهای شیشه‌ای در بدنه و غیره آنچه مسلم است، با افزایش درصد ذرات SiC در نمونه‌ها، میزان چگالی بدنه کاهش و میزان تخلخل افزایش می‌یابد. با افزایش میزان SiC چگالی بالک کاهش یافته است. این موضوع با توجه به سبک‌تر بودن دانه‌های SiC نسبت به آلومینا و همچنین کاهش میزان جریان یابی ترکیب دیرگداز ریختنی قابل توجه می‌باشد. دلیل کاهش استحکام‌های بدنه در بدنه خشک شده در ۱۱۰ °C حضور SiC در ساختار می‌باشد. به علت اینکه SiC با مواد زمینه پیوند شیمیابی برقرار نمی‌کند و باعث عدم



شکل ۶. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی بدنه دیرگداز ریخته شده حاوی مقادیر مختلف SiC (برگشتابی 2000 Exp 20μm)

2. Parr, C., Bier, T. A., Bunt, N. E., Spreafico, E., "Calcium aluminate cement based castables for demanding applications", *International seminar on Monolithic Refractory Materials*, Tehran, Iran. (1997) 141-152.
3. Bier, T. A., Mathieu, A., Espinosa, B., Mareelon, C., "Admixtures and their interactions with high range calcium aluminate cement", *UNITECR 95 proceedings*, Kyoto, Japan. (1995) 357-362.
4. Myhre, B., Sandberg, B., "The use of microsilica in refractory castables", *International seminar on Monolithic Refractory Materials*, Tehran, Iran. (1997) 113-140.
5. Mattos, U., Dell Oro, E., Neder, E. E., Celso Amoedo, A., Togni Cardillo, E. J., "Behavior of calcined alumina on thermo mechanical and rheological properties of low-cement castables", *UNITECR 93 proceedings*, São Paulo, Brazil. (1993) 728-737.
6. Myhre, B., "Hot strength and bond – phase reaction in low and ultra low cement castables", *UNITECR 93 proceedings*, São Paulo, Brazil. (1993) 583-594.
7. Sen, S., Chowdhury, A., Roy, S. K. C., Ghosh, K. S., "Comparative evaluation of fracture and thermal shock behavior of conventional low cement and ultra low cement castables", *UNITECR 97 proceedings*, New Orleans, USA, (1997) 53-62.
8. Li, Z., Zhang, S., Zhou, N., Ye, G., "Difference in dispersing effect between organic and inorganic deflocculants in castables", *UNITECR 97 proceedings*, New Orleans, USA. (1997) 1355-1361.
9. Wohrmeyer, C., Valdelievre, B., Simonin, F., Parr, C., "Mechanisms to improve the strength development in calcium aluminate cement bonded alumina castables", *UNITECR 2003 proceedings*, Osaka, Japan. (2003) 647-650.
10. Sulkowski, M., "Corundum-SiC Monolithic for Indirect Heat Tunnel Kiln", *Interceram, SPECIAL ISSUE*. (1988) 140-143.

با توجه به تصاویر ارایه شده در این شکل‌ها مشخص می‌شود که افزایش درصد SiC در ترکیب بدنه باعث افزایش تخلخل و غیر یکنواخت‌تر شدن ترکیب می‌گردد.

۴-نتیجه گیری

بررسی‌های این پژوهش نشان داد که پلی‌کربوکسیلات اتر (PCE) مناسب‌ترین افزودنی جهت ایجاد بیشترین مقدار جریان‌یابی، با کمترین میزان مصرف آب ($4/8\text{WT}/%$) می‌باشد. این افزودنی با مقدار بهینه $0.6\text{WT}/%$ به خاطر مکانیزم الکترواستریک می‌تواند پراکندگی بیشتری را بین ذرات ایجاد کند. با افزایش میزان جریان‌یابی ترکیب خواص بدنه همانند چگالی و استحکام بهبود قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. میزان ذرات SiC تأثیر بسیار زیادی بر خواص دیرگذارهای ریختنی مورد بررسی بعویظه خواص جریان‌یابی آن دارد. با افزایش میزان ذرات SiC در ترکیب میزان جریان‌یابی دیرگذار ریختنی کاهش می‌یابد. از دلایل این امر می‌توان به ماهیت شیمیایی ذرات و آبگریز بودن آنها اشاره نمود. همچنین با اضافه شدن ذرات SiC به ترکیب دیرگذار ریختنی چگالی بدنه کاهش می‌یابد. کاهش چگالی را می‌توان به پایین‌تر بودن چگالی ذرات SiC در مقایسه با دیگر ذرات سبیستم و همچنین کاهش میزان جریان‌یابی ترکیب نسبت داد.

مراجع

1. Krebs, R., "Unshaped refractory products", *International seminar on Monolithic Refractory Materials*, Tehran, Iran. (1997) 1-43.