

## بررسی تاثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی سرباره دیرگدازهای ریختنی خودجاری جوی کوره بلند

ساسان اطرح<sup>\*</sup>، رضا مرزبان<sup>۱</sup> و محمدعلی بهره‌ور<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد

<sup>۲</sup>شرکت فرآورده‌های نسوز قدر

<sup>۳</sup>پژوهشگاه مواد و انرژی

**چکیده** در این کار تحقیقاتی، تأثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی (ترکننده) همانند پلی اکسی اتیلن ستیل اتر و سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید بر خواص دیرگدازهای ریختنی خیلی کم سیمان در سیستم  $Al_2O_3-SiC-C$  شامل مقاومت در برابر اکسیداسیون و نفوذ سرباره مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که افزودنی سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید نقش مؤثرتری در افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون و نفوذ سرباره در این نوع دیرگداز ریختنی در مقایسه با افزودنی دیگر دارد. با انجام بررسی‌های ریز ساختاری علت این افزایش، پراکندگی مناسب‌تر ذرات SiC در ساختار به کمک افزودنی سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید در مقایسه با افزودنی دیگر تشخیص داده شد.

**کلمات کلیدی** دیرگداز ریختنی، خودجاری، افزودنی فعال کننده سطحی،  $Al_2O_3-SiC-C$ .

## The Effect of Surfactant Agents on the Oxidation and Slag Corrosion Resistances of the Self-Flowing Refractory Castables in BF Troughs

S. Otraj<sup>\*1</sup>, R. Marzban<sup>2</sup> and M.A. Bahrevar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Group of Materials Engineering, Department of Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

<sup>2</sup>Gahdr Refractory Co., Khavaran Road, Tehran, Iran

<sup>3</sup>Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

**Abstract** In this research, the effect of surfactant agents such as; polyoxy ethylene cethyl ether (POECE) and sodium naphthalene sulfonate formaldehyde condensation (SNSFC) on the properties of self-flowing ultra-low cement refractory castables in  $Al_2O_3-SiC-C$  system is investigated. For this reason, properties such as; oxidation and slag corrosion resistance are studied. The results are shown that SNSFC has greater effect on the increasing of oxidation and slag corrosion resistances in comparison with another additive. Microstructural investigations are showed that better distribution of SiC particles in the microstructure due to SNSFC can led to improvement of castable properties.

**Keywords** Refractory Castable, Self-flowing, Surfactant Agent,  $Al_2O_3-SiC-C$ .

\*عهده‌دار مکاتبات

نشانی: استان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه شهرکرد.

تلفن: ۰۳۸۱-۴۴۲۴۴۳۸-۴۴۲۴۴۳۸، دورنگار: ۰۳۸۱-۴۴۲۴۴۳۸، پیام‌نگار: sasan.otroj@gmail.com.

## ۱- مقدمه

در طی بیست سال گذشته گروه جدیدی از دیرگدازهای ریختنی با قابلیت نصب خودجاری توسعه یافته و به طور موفقیت آمیزی در کاربردهای مختلف به کار رفته است. مهمترین ویژگی این نوع دیرگدازهای ریختنی، قابلیت جریان یابی و هم سطح شدن در قالب بدون استفاده از نیروی خارجی همانند ویراسیون می باشد.

به طور کلی مزایای دیرگدازهای ریختنی خودجاری، باعث شده است تا این گروه جدید دیرگدازهای ریختنی، کاربردهای رو به گسترشی را در صنایع حرارتی مختلف همانند صنایع آهن و فولاد پیدا کنند. یکی از کاربردهای مناسب برای این نوع دیرگدازها در جوی و راهگاه کوره بلند می باشد [۱-۳]. با توجه به شرایط سخت کاری موجود در سیستم جوی، دیرگدازهای مورد استفاده در این مکان علاوه بر دارا بودن خواص نصب مناسب بایستی خواصی همانند استحکام گرم کافی جهت مقاومت در برابر سایش گرم، مقاومت مناسب در برابر خوردگی و نفوذ سرباره، مقاومت مناسب به شوک حرارتی جهت جلوگیری از پوسته‌ای شدن و مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون را نیز دارا باشند.

مشخص شده است که دیرگدازهای ریختنی خیلی کم سیمان در سیستم  $Al_2O_3-SiC-C$  می توانند شرایط سخت و بحرانی در جوی کوره بلند را تحمل کنند. به طور معمول  $SiC$  جهت افزایش هدایت حرارتی و کاهش ضریب انبساط حرارتی و در نتیجه افزایش مقاومت به شوک حرارتی و همچنین بهبود مقاومت به خوردگی سرباره دیرگدازهای ریختنی آلومینایی استفاده می شود. کربن نیز می تواند تأثیر مشابه ای داشته باشد. ضمن اینکه به دلیل خاصیت عدم تر شوندگی می تواند مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره را افزایش دهد [۱۲-۳].

جهت تر کردن ذرات گرافیت و عوامل کربنی و پراکندگی بهتر این ذرات معمولاً از افزودنی فعال کننده سطحی و ترکنده استفاده می شود. مکانیزم تر شدن ذرات کربنی توسط این نوع افزودنی ها بر پایه کاهش انرژی فصل مشترک بین سطح ذره کربنی و آب می باشد.

افزودنی غیر یونی پلی اکسی اتیلن ستیل اتر به دلیل وزن ملکولی نسبتاً کم در مقایسه با عوامل ترکنده و فعال کننده سطحی مرسوم دیگر در کارهای تحقیقاتی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است [۳]. ماده افزودنی دیگری که به عنوان فعال کننده سطحی در این پژوهش استفاده شده، سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید است. این ماده که یک ماده افزودنی یونی است، به خاطر دارا بودن گروه های نفتالین می تواند هم به عنوان یک ماده ترکنده و هم به عنوان یک ماده پراکنده ساز استفاده شود.

در پژوهش حاضر، تأثیر مواد فعال کننده سطحی ذکر شده بر خواص دیرگدازهای ریختنی خیلی کم سیمان در سیستم  $Al_2O_3-SiC-C$  همانند مقاومت در برابر اکسیداسیون و نفوذ سرباره مورد ارزیابی قرار گرفته است. تاکنون گزارشات علمی جامع و دقیقی در مورد این سیستم و نقش مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر خواص آن ارائه نشده است.

## ۲- نحوه انجام آزمایش

## ۲-۱- مواد اولیه و فرمولاسیون

با توجه به مقالات و گزارشات ارائه شده در این زمینه مناسب ترین ترکیب مواد اولیه ارائه شده برای این نوع دیرگدازها به صورت خیلی کم سیمان انتخاب گردید که در جدول ۱ ارائه شده است.

دانه بندی مواد اولیه مطابق فرمول آندریازن با  $q$  برابر  $0/24$  و محدوده دانه بندی  $(5-0)$  mm استفاده گردید [۱۳]. در

عنوان معیاری جهت مقایسه اثر این مواد بر خواص بدنه مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۳. فرمولاسیون‌های مختلف بررسی شده حاوی مواد افزودنی فعال کننده سطحی [۱۳].

مقدار مورد استفاده در ترکیب (درصد وزنی)			ماده افزودنی
A	B	C	
-	۰/۰۰۱	-	POECE
-	-	۰/۰۲	SNSFC

## ۲-۲- روش ساخت و بررسی خواص نمونه‌ها

پس از اضافه کردن میزان آب مصرفی ثابت و مخلوط کردن به صورت تر ترکیب طی زمان‌های مشخص استاندارد، دیرگداز ریختنی آماده شده بدون انجام لرزش و ویبراسیون درون قالب‌های استاندارد ریخته شد. بدین منظور از قالب‌های مکعبی شکل ۷×۷×۷cm جهت ساخت نمونه‌های مناسب برای اندازه گیری مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین از قالب‌های مکعبی شکل ۵×۵×۵ cm جهت ساخت نمونه‌های مناسب برای انجام تست خوردگی استفاده گردید. جهت جلوگیری از تبخیر آب نمونه‌ها، سطح رویی آنها با پلاستیک پوشانده شد. طبق استاندارد پس از گذشت ۲۴ ساعت زمان ماندگاری، نمونه‌ها از قالب جدا شد و سپس به مدت ۲۴ ساعت نیز در خشک‌کن با درجه حرارت ۱۱۰ °C نگهداری گردید.

پس از خشک شدن کامل نمونه‌ها مقاومت در برابر اکسیداسیون و نفوذ سرباره مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام آزمون مقاومت در برابر اکسیداسیون، نمونه‌ها در کوره

جدول ۲ افزودنی‌های ترکنده سطحی مورد استفاده در این پژوهش به همراه ویژگی‌های آنها ارائه شده است.


جدول ۱. فرمولاسیون عمومی مورد استفاده در دیرگداز ریختنی خیلی کم سیمان در سیستم  $Al_2O_3-SiC-C$ .

درصد وزنی	نوع ماده اولیه
۶۳/۵	آلومینای تابولار
۱۵	کاربید سیلیسیم
۳	پک
۴/۵	میکروسیلیس
۱۲/۵	آلومینای راکتیو
۱/۵	سیمان آلومینات کلسیم
۰/۱	دفلوکولانت

جدول ۲. نام و ویژگی‌های افزودنی‌های مورد استفاده در این پژوهش.

نام افزودنی	پلی اکسی اتیلن ستیل اتر	سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید
علامت اختصاری	POECE	SNSFC
نوع افزودنی	غیر یونی	یونی
شرکت سازنده	Sigma Aldrich	Henkel
pH محلول ۲٪	۶/۳۴	۹/۵۰

جهت بررسی تأثیر نوع افزودنی فعال کننده سطحی بر خواص و با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد تأثیر این مواد بر رفتار رئولوژیکی و جریان‌یابی از ترکیبات مختلف مواد افزودنی مطابق جدول ۳ استفاده گردید [۱۳]. ترکیب (A) بدون هیچ گونه افزودنی فعال کننده سطحی تهیه گردید تا به



شکل ۱. تصویر سطح مقطع دیرگداز ریختنی بدون افزودنی فعال کننده سطحی [A] حاوی افزودنی POECE [B] و حاوی افزودنی SNSFC [C] ( $\times 20$ ).

شده با کمک دستگاه میکروسکوپ نوری مدل Wild M8 استفاده گردید.

### ۳- نتایج و بحث

#### ۳-۱- تأثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر ریزساختار

تصاویر میکروسکوپی مربوط به سطح مقطع نمونه‌های حاوی مواد افزودنی فعال کننده سطحی مختلف و نمونه بدون افزودنی در شکل ۱ نشان داده شده است. با توجه به تصاویر مشخص می‌شود که افزودن مواد فعال کننده سطحی به ترکیب این نوع دیرگدازها باعث افزایش یکنواختی اجزاء سیستم زمینه می‌شود به طوری که سیستم زمینه بدنه C به لحاظ توزیع ذرات و اجزای ریزدانه به ویژه SiC و پک دارای هموزنیته بیشتری نسبت به نمونه‌های A و B است.

به طور کلی پخش ذرات یک جزء در یک سیستم چند جزئی مستلزم ایجاد بارهای هم علامت با مقدار مساوی روی تمامی ذرات سیستم است و اگر یکی از ذرات دارای بار مخالف و حتی بار هم علامت ولی با مقدار کمتری نسبت به مقدار بار سطحی دیگر اجزاء باشد، توزیع مناسبی در سیستم

الکتریکی با دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ ساعت نگهداری شدند. پس از ایجاد برش در سطح مقطع نسبت سطح کربنیزه شده به سطح کل نمونه اندازه گیری گردید و به عنوان معیاری از مقاومت در برابر اکسیداسیون در نظر گرفته شد. همچنین میزان تخلخل نمونه‌ها قبل و بعد از اکسیداسیون در کوره الکتریکی، به عنوان معیاری از میزان اکسیداسیون اندازه گیری گردید [۱۱]. برای انجام آزمون مقاومت در برابر خوردگی سرباره در وسط نمونه‌های مکعبی شکل حفره ای به صورت استوانه ای با ابعاد ۲ cm ارتفاع و ۱ cm قطر تهیه شد. درون هر حفره مقدار معینی (۱۵ g) سرباره کوره بلند ( $C/S=1/0.2$ ) به صورت پودر شده ( $<0.075\text{mm}$ ) ریخته شد. جهت جلوگیری از اکسیداسیون، سطح همه نمونه‌ها به جز ناحیه بالای حفره‌ها با لایه‌ای از ملات آلومینایی با ضخامت ۵ mm پوشانده شد. این عمل به دلیل قرارگیری سرباره در معرض اتمسفر کوره و ذوب آن انجام گردید. سپس نمونه‌ها در کوره الکتریکی با دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ ساعت نگه داشته شد. نمونه‌ها از وسط پس از سرد شدن برش داده شد و میزان عمق نفوذ سرباره (S.P.D) توسط میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفت [۱۱].

جهت بررسی نحوه توزیع اجزاء و مواد اولیه در بدنه از بررسی‌های میکروسکوپی روی سطح مقطع نمونه‌های خشک

نخواهد داشت.


ریختنی مورد بررسی پس از انجام تست مقاومت در برابر اکسیداسیون در شکل ۲ ارائه شده است. تصاویر ارائه شده نشان می‌دهد که در وسط تمامی نمونه‌ها، سطحی تیره رنگ نسبت به سطوح دیگر نمونه ولی با مساحت‌های مختلف وجود دارد. این سطح تیره رنگ ناحیه ای از نمونه است که به خاطر وجود پک در آن هنگام حرارت دیدن کربنیزه شده و تیره رنگ گردیده است. تبدیل پک به اتصال کربنی در اتمسفر خنثی یا احیایی صورت می‌گیرد و اتمسفر اکسیدی باعث سوختن آن و اتصال کربنی ناشی از آن می‌شود. با گرم شدن نمونه از دمای محیط و سپس نرم شدن آن و شروع واکنش‌های پلیمریزاسیون و کربنیزاسیون، در دمای بالاتر از  $400^{\circ}\text{C}$  پک‌های موجود در سطح خارجی نمونه که در تماس با اتمسفر کوره قرار دارد شروع به سوختن می‌کنند که سرعت سوختن آن بستگی زیادی به میزان، نوع و نحوه توزیع تخلخل‌ها در بدنه دارد.

تخلخل‌های باز بیشترین تأثیر را بر سوختن کربن و اکسیداسیون بدنه دارد. هنگام سوختن پک موجود در سطح

در نمونه‌های بدون افزودنی فعال کننده سطحی به دلیل تر نشدن ذرات پک و همچنین تا حدی ذرات SiC، این ذرات پراکندگی مناسبی را در سیستم زمینه ندارند. نمونه‌های دارای افزودنی POECE<sup>۱</sup> تا حدی پراکندگی مناسب ذرات پک و SiC را در زمینه دارا هستند. اما با مقایسه سیستم زمینه نمونه‌های حاوی با نمونه‌های حاوی SNSFC<sup>۲</sup> مشخص می‌شود که افزودنی SNSFC باعث ایجاد هموژنیتة بسیار مناسبی در اجزاء موجود در سیستم زمینه به ویژه SiC می‌شود. با توجه به یکنواخت تر بودن توزیع ذرات SiC در ترکیب C انتظار می‌رود که خواص مرتبط با اثر SiC در ترکیب همانند شوک پذیری، مقاومت به نفوذ سرباره نیز بهبود یابد.


### ۲-۳- تأثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت به اکسیداسیون

تصاویر مربوط به سطح مقطع نمونه‌های دیرگداز




شکل ۲. تصویر سطح مقطع دیرگدازهای ریختنی مورد بررسی پس از انجام تست اکسیداسیون.

1. Polyoxy Ethylene Cethyl Ether
2. Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde Condensation



شکل ۳. تأثیر نوع مواد افزودنی فعال کننده سطحی مختلف بر درصد اکسیداسیون بدنه های دیرگداز ریختنی مورد بررسی.



شکل ۴. تأثیر نوع مواد افزودنی فعال کننده سطحی مختلف بر درصد افزایش تخلخل و تغییرات چگالی نمونه های دیرگداز ریختنی مورد بررسی.

اکسید می شود ولی دوباره به ترکیب دیرگداز بر می گردد و ساختار دیرگداز متخلخل به خاطر ایجاد و رسوب کربن و همچنین تشکیل  $\text{SiO}_2$  جامد در تخلخل های ساختار تا حدی متراکم می شود. بنابراین  $\text{SiC}$  می تواند از اکسیداسیون کربن موجود در ترکیب جلوگیری کند. لایه سیلیس تشکیل شده نیز به عنوان محصول فرعی اکسیداسیون  $\text{SiC}$  باعث افزایش مقاومت به اکسیداسیون ترکیب می شود.


بنابراین ذرات  $\text{SiC}$  بر مقاومت به اکسیداسیون بدنه های حاوی کربن تأثیر زیادی می توانند داشته باشند اما این تأثیر بستگی زیادی به توزیع اندازه ذرات، مقدار و نحوه توزیع ذرات  $\text{SiC}$  در ترکیب مورد نظر دارد.

نمونه، وجود ذرات یک در وسط نمونه ها، اتمسفر آنرا تقریباً به صورت احیایی در می آورد و باعث انجام و ادامه واکنش های پلیمریزاسیون و کربنیزاسیون در وسط نمونه ها می شود. بنابراین با وجود قرارگیری نمونه ها در اتمسفر هوای معمولی کوره، وسط نمونه ها کربنیزه و اتصال کربنی تشکیل می شود.



شکل های ارائه شده نشان می دهند که افزودن ماده تر کننده به این نوع بدنه های دیرگداز باعث کاهش میزان سطح اکسید شده و در نتیجه بهبود مقاومت به اکسیداسیون می شود. همچنین مشخص شده است که افزودنی SNSFC تأثیر بیشتری بر افزایش مقاومت به اکسیداسیون بدنه نسبت به افزودنی POECE داشته است.

با توجه به بررسی سطح مقطع نمونه ها، میزان سطح اکسید شده اندازه گیری و درصد اکسیداسیون نمونه ها محاسبه شد که نتایج حاصل در شکل ۳ ارائه شده است.

همچنین تأثیر نوع مواد افزودنی فعال کننده سطحی مختلف بر تغییرات چگالی و درصد افزایش تخلخل این نوع بدنه ها در شکل ۴ نشان داده شده است. به طور کلی در ترکیبات حاوی کربن، اتمسفر موجود حاوی گاز  $\text{CO}$  است که توسط اکسیداسیون کربن طبق رابطه ۱ ایجاد می شود:



بنابراین طبق واکنش های ۲ و ۳،  $\text{SiC}$  تولید گاز  $\text{SiO}$  و سیلیس جامد می کند:



$\text{SiC}$  مقاومت کمی را در برابر اتمسفر اکسیدی نشان می دهد اما در بعضی مواقع به صورت یک آنتی اکسیدان برای موادی عمل می کند که نسبت به  $\text{SiC}$  به سهولت بیشتری اکسید می شوند. مطابق واکنش های بالا، کربن در اتمسفر اکسیدی

وزن را نشان می‌دهند.

### ۳-۳- تأثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت به نفوذ سرباره

تصاویر مربوط به سطح مقطع نمونه‌های دارای مواد افزودنی فعال کننده سطحی متفاوت (دارای ترکیب‌های A، B، C، پس از تست خوردگی ایستا در شکل ۵ ارائه شده است. تصاویر نشان می‌دهند با وجود اعمال یک لایه آلومینایی روی سطح نمونه‌ها سطح خارجی نمونه‌ها و مقداری هم داخل نمونه‌ها اکسید شده اند. به دلیل اینکه سطح اکسید شده از ناحیه تحت خوردگی فاصله دارد بنابراین خوردگی کمتر تحت تأثیر اکسیداسیون بوده است.

با توجه به تصاویر ارائه شده نفوذ سرباره و نحوه خوردگی در تمامی نمونه‌ها از الگوی خاصی پیروی می‌کند. در بخش‌های پایینی و انتهایی حفره، نفوذ سرباره و خوردگی دیده نمی‌شود ولی در بخش‌های بالایی حفره و تقریباً در فصل مشترک سرباره-هوا-دیرگداز ریختنی، خوردگی زیاد و نفوذ سرباره نیز دیده می‌شود.


با انجام واکنش شیمیایی، اجزاء دیرگداز در داخل سرباره حل می‌شوند و سرباره به درون بدنه نفوذ میکند و به این ترتیب باعث خوردگی بدنه دیرگداز می‌شود. به‌طور کلی هدف اصلی اضافه کردن SiC به این نوع دیرگدازهای ریختنی، بهبود خواص بدنه همانند مقاومت به پوسته‌ای شدن و مقاومت به خوردگی سرباره است. این ماده به دلیل هدایت حرارتی زیاد، ضریب انبساط حرارتی کم جهت بهبود و افزایش خواص اشاره شده اضافه می‌شود. نتایج نشان داده است که SiC بندرت توسط سرباره تر می‌شود در حالی که ذرات آلومینا به آسانی با سرباره واکنش می‌کنند [۱۲-۵].

اضافه کردن کربن به این دیرگدازها نیز به جهت افزایش

با توجه به یکسان بودن مقدار و محدوده اندازه ذرات SiC مصرفی در سه ترکیب مختلف (A، B، C) بنابراین تفاوت در تأثیر متفاوت ترکیب‌های مختلف بر مقاومت به اکسیداسیون را می‌توان به نحوه توزیع متفاوت ذرات SiC در بدنه به‌ویژه در سیستم زمینه آن نسبت داد. نتایج حاصل از بررسی‌ها و ارزیابی‌های مربوط به مقاومت به اکسیداسیون نمونه‌ها تأیید کننده بررسی‌های میکروسکوپی و ریزساختاری است. همچنین با توجه به نتایج شکل ۴ تخلخل کمتر نمونه‌های دارای افزودنی فعال کننده سطحی SNSFC را می‌توان یکی دیگر از دلایل اکسیداسیون کمتر این نوع بدنه‌ها برشمرد.


نتایج شکل ۴ نشان می‌دهد که نمونه‌های دارای مقاومت به اکسیداسیون کمتر، چگالی کمتری نیز دارند. تصاویر ارائه شده در شکلها مربوط به سطح مقطع نمونه‌ها پس از انجام تست اکسیداسیون نشان می‌دهد که اکسیداسیون نمونه‌ها باعث نشده تا تمامی پیک موجود در کربن و اتصال کربنی ناشی از آن به‌طور کامل بسوزد. حتی در وسط نمونه دارای حداقل مقاومت به اکسیداسیون نیز تا حدی اتصال کربنی دیده می‌شود.

بنابراین با توجه به استفاده از ۳٪ وزنی پیک در ترکیب تمام نمونه‌ها و همچنین از نتایج شکل ۴ می‌توان نتیجه گرفت که کاهش وزن نمونه‌ها تا حدی به اکسیداسیون اتصال کربنی ناشی از پیک مربوط می‌شود و بخشی از آن نیز به خروج گاز یا گازهای دیگر از بدنه مربوط می‌شود. با توجه به واکنش‌های ارائه شده مشخص می‌شود که خروج گاز SiO نیز می‌تواند منجر به کاهش وزن نمونه‌ها گردد. بنابراین اکسید شدن ذرات SiC و در نتیجه تشکیل گاز SiO و سپس خروج آن از بدنه عامل اصلی دیگر کاهش وزن این نمونه‌ها محسوب می‌شود. با خروج گاز SiO به‌نظر می‌رسد که واکنش بعدی یعنی تشکیل SiO<sub>2</sub> به‌طور محدودی انجام شده است. به‌ویژه در نمونه‌های بدون افزودنی فعال کننده سطحی که بیشترین کاهش



شکل ۵. تصویر سطح مقطع دیرگداز ریختنی مورد بررسی با ترکیب های مختلف پس از انجام تست خوردگی.

سرباره و با توجه به بررسی های ریزساختاری، یکنواختی توزیع SiC در بدنه هایی با ترکیب C را که دارای افزودنی SNSFC هستند می توان دلیل اصلی کاهش عمق نفوذ سرباره و در نتیجه مقاومت بیشتر این ترکیب در نظر گرفت. همچنین تخلخل های کمتر این ترکیب را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش میزان عمق نفوذ سرباره می توان در نظر گرفت. با توجه به عدم خوردگی و نفوذ سرباره در بخش های پایینی



شکل ۶. میزان عمق نفوذ سرباره در ترکیب دیرگداز ریختنی مورد بررسی دارای مواد افزودنی فعال کننده سطحی متفاوت.

مقاومت به خوردگی و فرسایش ناشی از آهن و سرباره انجام می شود. اگر کربن توسط عواملی مثل اتمسفر کوره، مذاب آهن و سرباره اکسید شود، تخلخل بدنه دیرگداز افزایش می یابد و بدین ترتیب ترشوندگی توسط مذاب آهن و سرباره افزایش می یابد و بنابراین میزان خوردگی و نفوذ مذاب و سرباره بیشتر می گردد. جهت حفاظت کربن از اکسیداسیون به طور معمول مواد آنتی اکسیدان اضافه می شود و همان طوری که اشاره گردید SiC می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان در این نوع بدنه ها عمل کند. بدین ترتیب ذرات SiC به لحاظ عدم ترشوندگی توسط سرباره و همچنین خاصیت آنتی اکسیدان بودن برای کربن موجود در ترکیب از اهمیت زیادی در ایجاد و افزایش مقاومت به خوردگی توسط سرباره این نوع دیرگدازها برخوردار است.

نتایج نفوذ سرباره (S.P.D) در شکل ۶ ارائه شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت به نفوذ سرباره در این نوع دیرگدازهای ریختنی است. همچنین افزودنی SNSFC باعث بهبود مقاومت به نفوذ سرباره نسبت به افزودنی POECE گردیده است. با توجه به بحث های ارائه شده در مورد تأثیر SiC بر مقاومت به خوردگی



## مراجع

- Zhanmin, W., Xia, H., Ninyshe, Z., "Monolithic Refractories in Casting House of Blast Furnace", *China's Refractories*, Vol.9, No.4, (2000) 6-17.
- Nakashima, H., et al., "Application of Self-Flow Type Castable Refractories in NKK", *UNITECR'93 Proceedings*, Kyoto, Japan, (1995) 205-213.
- Oliveira, I. R., Studart, A. R., Pandolfelli, V. C., "Zero-Cement Refractory Castables", *American Ceramic Society Bulletin*, Vol. 81, No. 12 (2002) 27-34.
- Choudhury, S. K., et al., "Role of ULC Based  $Al_2O_3$ -SiC-C Castable in Improving Endless Lining Life in B.F. Runners in Indian Steel Plants", *UNITECR'2001 Proceedings*, (2001) 208-219.
- Taniguchi, T., et al., "Studies on Trough Lining Refractories for Large Capacity Blast Furnaces", *Taikabutsu Overseas*, Vol. 2, No. 1 (1982) 78-89.
- Shouge, W., et al., "Development and Application of  $Al_2O_3$ - $SiO_2$ -SiC-C Refractories for Different Types of BF Troughs and Runners", *UNITECR'93 Proceedings*, Kyoto, Japan (1995) 159-166.
- Ruther, P., "Refractory Materials in Blast Furnace Plants", *CN-Ref.*, Vol. 6, No. 3 (1999) 5-12.
- Bhattacharya, A. K., et al., "Ultra - Low Cement Castables - A New Generation of Trough Bodies for Increased Cast House Life", *Interceram*, Vol. 47, No. 4 (1998) 249-251.
- Wu, J.A., Yang, H.Y., "Erosion of Blast Furnace Troughs by Molten Iron and Slag", *American Ceramic Society Bulletin*, Vol. 62, No. 7 (1983) 793-797.
- Zhu, B., "The Present Progress and Problems of Carbon-Containing Castables", *China's Refractory*, Vol. 9, No. 1 (2000)8-11.
- Bogan, J. E., "Effect of Oxidation on Slag Resistance of Blast Furnace Trough Castables", *UNITECR'93 Proceeding* (1993) 914-921.
- Serbezov, S., et al., "On the Wearing Mechanism of Thixotropic Castables in  $Al_2O_3$ -SiC-C- $SiO_2$  Systems", *UNITECR'93 Proceeding* (1993) 991-998.

۱۳. اطرح، ساسان، "بررسی تاثیر مواد افزودنی بر خواص دیرگدازهای ریختنی در

سیستم  $Al_2O_3$ -SiC-C"، پایان نامه دکتری مهندسی مواد (سرامیک)، پژوهشگاه

مواد و انرژی (۱۳۸۳)

حفره، می توان حضور اتصال کربنی ناشی از کربونیزاسیون پک در این بخش ها و جلوگیری مؤثر از نفوذ سرباره در این نواحی را علت اصلی عدم خوردگی و نفوذ سرباره دانست. اما در بخش های بالایی تا حدی حضور این اتصال کربنی به دلیل ارتباط با هوای اتمسفر کوره و در نتیجه اکسیداسیون آن، ضعیف تر می شود و ذرات SiC می توانند نقش مؤثرتری را در این زمینه بازی کنند. بنابراین اکسیداسیون بیشتر بخش های بالایی نمونه بدون افزودنی و همچنین نمونه دارای افزودنی POECE نسبت به نمونه دارای افزودنی SNSFC را می توان یکی دیگر از دلایل اختلاف در میزان خوردگی و نفوذ سرباره در این نوع بدنه ها دانست.

## ۴- نتیجه گیری

استفاده از مواد افزودنی فعال کننده سطحی در ترکیب دیرگداز ریختنی مورد بررسی باعث بهبود قابل ملاحظه خواصی همانند مقاومت به اکسیداسیون و نفوذ سرباره می شود. بنابراین استفاده از این مواد در ترکیب این نوع دیرگدازها ضروری به نظر می رسد. مواد افزودنی فعال کننده سطحی با کاهش کشش سطحی آب و تر کردن مناسب تر سطح ذرات پک و SiC موجود در ترکیب باعث پراکندگی مناسب تر آنها در سیستم می شود و نقش این اجزاء را در ایجاد و افزایش مقاومت های ذکر شده مؤثرتر می سازد. در این ارتباط افزودنی فعال کننده سطحی سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید نقش مؤثرتری در افزایش مقاومت به اکسیداسیون و نفوذ سرباره در این نوع دیرگداز ریختنی در مقایسه با افزودنی پلی اکسی اتیلن ستیل اتر دارد. با انجام بررسیهای ریز ساختاری علت این افزایش، پراکندگی مناسب تر ذرات SiC در ساختار به کمک افزودنی سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید در مقایسه با افزودنی پلی اکسی اتیلن ستیل اتر تشخیص داده شد.